

車道舗装工

図面番号		縮尺	単位
140010T		————	cm
分類	工種	内容	作成年度
舗装工	車道舗装工	————	R. 5

名 称		使 用 材 料 名	舗 装 断 面							注 意 事 項	
			5型	10型	25型	40型A	40型B	50型	55型		60型
表 層 工		再生密粒度アスファルト混合物	5	5	5	5	5	5	5	5	↓タックコート工
基 層 工		再生粗粒度アスファルト混合物		5	5	5	10	7.5	10	10	層厚10cm以上：2層仕上げ
								7.5		10	↓プライムコート工
路盤工	上 層 盤工	再生粒度調整碎石（RM-40）			15	15	10	15	10	15	層厚15cm以下：1層仕上げ
	下 層 盤工	再生クラッシャラン（RC-40）				15	15	15	20	20	
しや断層		し や 断 層 用 砂						(15)	(15)	(15)	CBR2%以下の場合、設けるものとする。 路床をそこなわないように均等に敷均らす。
舗 装 厚 合 計（cm）			5	10	25	40	40	50 (65)	50 (70)	60 (75)	

- (注) 1. タックコート工：アスファルト乳剤 (PK-4)
 * 交通開放する場合は、0.64 L/m²
 * 汚れず数日後、上層を舗設する場合は、0.32 L/m²
 * 基層工に引き続き上層を舗設する場合は必要としない。
 2. プライムコート工：アスファルト乳剤 (PK-3) は、1.26 L/m²

歩道舗装工

図面番号		縮尺	単位
140030T		———	cm
分類	工種	内容	作成年度
舗装工	歩道舗装工	———	R.6

名 称	使 用 材 料 名	一 般 部		切 下 げ 部				注 意 事 項
		19型	平板舗装	アスファルト舗装		コンクリート舗装		
			16型	25型	40型	30型	40型	
表 層 工	開粒度アスファルト混合物2号	4						
	細粒度アスファルト混合物			5	5			↓ タックコート
	セメントコンクリート （普通 21-8-20H）					15	20	↓ プライムコート工
	コ ン ク リ ー ト 平 板		6					
	敷 砂		3					
基 層 工	再生粗粒度アスファルト混合物			5	5			↓ プライムコート工
路 盤 工	再生粒度調整碎石（RM-40）			15	15	15	20	
	再生粒度調整碎石（RM-30）		7					
	再生クラッシャラン（RC-40）				15			
	再生クラッシャラン（RC-30）	10						
フィルター層	し ゃ 断 層 用 砂	5						
舗 装 厚 合 計（cm）		19	16	25	40	30	40	

- (注) 1. コンクリート舗装の表面にはハケ仕上げとする。
2. 基層上には、必要に応じてタックコートを使用する。
3. 路盤上には、アスファルト乳剤 (PK-3) 1.26 L/m²を使用する。

ブロック舗装工(車道部)

図面番号		縮尺	単位
140040T		———	cm
分類	工種	内容	作成年度
舗装工	ブロック舗装工	車道部	H. 16

名 称		使 用 材 料 名	舗 装 断 面						注 意 事 項
			車 道						
			26型	33型	41型	25型	32型	40型	
表 層 工		インターロッキングブロック	8	8	8	8	8	8	
		敷 砂	3	3	3	2	2	2	
路 盤 工	上 層 工 路 盤 工	再生粗粒度アスファルト混合物	5	7	10	5	7	10	↓プライムコート工
		再生粒度調整碎石（RM-40）	10	15	10	10	15	10	
	下 層 工 路 盤 工	再生クラッシャラン（RC-40）			10			10	
舗 装 厚 合 計（cm）			26	33	41	25	32	40	

(注) 1. プライムコート工 : アスファルト乳剤 (PK-3)

ブロック舗装工(歩道部)

図面番号		縮尺	単位
140050T		———	cm
分類	工種	内容	作成年度
舗装工	ブロック舗装工	歩道部	H. 22

名 称		使 用 材 料 名	舗 装 断 面								注 意 事 項	
			歩 道									
			Ⅰ			Ⅱ			Ⅲ			
			16型	26型	38型	19型	25型	40型	19型	25型		36型
表 層 工		透水インターロッキングブロック				6			6			
		インターロッキングブロック	6	8	8		6	8		8	8	
		敷 砂	3	3	3	2	2	2	2	2	2	
		透水性シートの使用	－	－	－	使用	使用	使用	使用	使用	使用	
路 盤 工	上 層 路 盤 工	再生粗粒度アスファルト混合物		5	7							↓プライムコート工
		開粒度アスファルト混合物2号				4	10	10	4	4	4	
		再生粒度調整砕石（RM-40）		10	10		7	10		11	12	
		再生粒度調整砕石（RM-30）	7									
	下 層 路 盤 工	再生クラッシャラン（RC-40）			10			10				
		再生クラッシャラン（RC-30）				4			4		10	
		し ゃ 断 層 用 砂				3			3			
舗 装 厚 合 計（cm）			16	26	38	19	25	40	19	25	36	

(注) 1. 透水性シート : 60g/m²を標準
2. プライムコート工: アスファルト乳剤 (PK-3)